

1. Сортировка

<u>НОРМЫ</u>		
<u>допусков и пороков в погонажных изделиях</u>		
<u>из древесины лиственницы</u>		
<u>Категория "Премиум"</u>		
1. Качество отбора.		
1. Смоляные кармашки (до 3 x 50 мм не более 1шт на 1 п.м.)	_____	допускаются.
2. Трещины несквозные шириной 1 мм глубиной не более 4 мм (суммарная длина не более 1/5 длины изделия)	_____	допускаются.
3. Сучки частично сросшиеся,с трещинами шириной не более 1 мм (диаметром до 10 мм не более 1 шт на 1 м.п.)	_____	допускаются.
4. Темные и не сросшиеся сучки (на лицевой стороне)	_____	не допускаются.
5. Выпавшие сучки на кромке детали (шип) глубиной 5 мм	_____	допускаются.
6. Вмятина, скол, вырыв, задир, выхват, выщерблина (глубиной до 3 мм, не более 1 шт на 1 м.п.)	_____	допускаются.
7. Ядровые пятна, побурение, разноцветие (в виде пятен и полос до 50% площади изделия)	_____	допускаются.
8. Червоточина	_____	не допускается.
9. Сучки выпавшие, бахрома, гниль,		

острый обзол, рак, пасынок.	_____	не допускаются.
10. Синева	_____	не допускаются.
11. Сердцевина	_____	не допускается.

2. Допустимые геометрические отклонения.

1. По длине	_____	3,0 мм для прирезанных деталей.
2. По ширине	_____	1,0 мм на 1 м длины изделия.
3. По толщине	_____	1,0 мм для гладкостроганных поверхностей.
4. Покоробленность поперечная	_____	0,5 мм на 50 мм ширины изделия.
5. Покоробленность продольная	_____	2,0 мм на 500 мм длины изделия.
6. Отклонение от перпендикулярности сторон	_____	1 мм на участке длиной 100 мм.

3. Влажность.

Минимальная влажность	_____	6%
Максимальная влажность	_____	12%

Прочие требования по ГОСТу для массивной доски.

Примечание:

1. Лицевыми считаются поверхности, видимые при эксплуатации.
2. Разноцветие допускается как естественная характеристика породы.
3. Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется прижатием изделия к ровной поверхности.

4. Общее количество пороков древесины не более трех на одно изделие.
5. Не производится сортировка и подбор материалов по цвету и фактуре в связи с отсутствием методов оценки художественного и цветового решения деревянных изделий по ГОСТу 4.223-83 "Изделия из дерева". Цвет и текстура продукции являются естественными характеристиками натуральной древесины и не могут быть полностью идентичными в поставленной партии товара.

НОРМЫ

допусков и пороков в погонажных изделиях из древесины лиственницы

Категория "Селект"

1. Качество отбора.

- | | | |
|---|-------|--------------|
| 1. Смоляные кармашки (до 5 x 70 мм не более 1шт на 1 п.м.) | _____ | допускаются. |
| 2. Трещины несквозные шириной не более 2 мм глубиной не более 4 мм (суммарная длина не более 1/3 длины изделия) | _____ | допускаются. |
| 3. Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые (диаметром до 1/4 ширины изделия не более 2 шт на 1 м.п.) | _____ | допускаются. |
| 4. Сучки не сросшиеся (диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт на 2 п.м.) | _____ | допускаются. |

5. Выпавшие сучки на кромке детали (шип) глубиной 5 мм	_____	допускаются.
6. Вмятина, скол, вырыв, задира, выхват, выщерблина (глубиной до 5 мм)	_____	допускаются.
7. Ядровые пятна, побурение, разноцветие (в виде пятен и полос до 75% площади изделия)	_____	допускаются.
8. Червоточина	_____	не допускается.
9. Сучки выпавшие, бахрома, гниль, острый обзол, рак, пасынок.	_____	не допускаются.
10. Синева более 25% площади изделия	_____	не допускаются.
11. Сердцевина	_____	не допускается.

2. Допустимые геометрические отклонения.

1. По длине	_____	3,0 мм для прирезанных деталей.
2. По ширине	_____	1,0 мм на 1 м длины изделия.
3. По толщине	_____	1,0 мм для гладкостроганных поверхностей.
4. Покоробленность поперечная	_____	0,5 мм на 50 мм ширины изделия.
5. Покоробленность продольная	_____	2,0 мм на 500 мм длины изделия.
6. Отклонение от перпендикулярности сторон	_____	1 мм на участке длиной 100 мм.

3. Влажность.

Минимальная влажность	_____	6%
Максимальная влажность	_____	12%

Прочие требования по ГОСТу для массивной доски.

Примечание:

1. Лицевыми считаются поверхности, видимые при эксплуатации.
2. Разноцветие допускается как естественная характеристика породы.
3. Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется прижатием изделия к ровной поверхности.
4. Не производится сортировка и подбор материалов по цвету и фактуре в связи с отсутствием методов оценки художественного и цветового решения деревянных изделий по ГОСТу 4.223-83 "Изделия из дерева". Цвет и текстура продукции являются естественными характеристиками натуральной древесины и не могут быть полностью идентичными в поставленной партии товара.